

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO	FAMILIA
MORTEROS HIDRÁULICOS	NC	38

REV.5 09.15

PAG.1/1

1. ALMACENAMIENTO

En lugar seco, fresco, al abrigo de heladas.

2. AMASADO

Los morteros secos se amasan cuidadosamente con agua o líquido especial hasta formar papilla espesa.

Ver dosis de líquido en hojas técnicas. Ver hoja de seguridad.

La adición excesiva de agua perjudica la calidad del producto.

3. COLOCACIÓN

Es conveniente mojar el ladrillo antes de la colocación del material para mejorar la adherencia y el buen funcionamiento del producto final.

Por medio de paleta, aplicar una capa de 2 mm de espesor como máximo entre ladrillos.

4. TEMPERATURA

Evitar el manejo a temperaturas inferiores a -5°C o superiores a +40°C, ya que puede perjudicar notablemente el endurecimiento de la pintura.

5. FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO

Los morteros de endurecimiento hidráulico fraguan a temperatura ambiente.

6. JUNTAS DE DILATACIÓN

Se seguirán las marcadas en el diseño de la mampostería refractaria, absteniéndose de colocar mortero en ellas.

7. CALENTAMIENTO

El marcado para la mampostería refractaria.

8. CONSERVACIÓN

Los morteros amasados con agua fraguan al aire.

No reamasar nunca con agua cuando se sequen, pues pierden sus propiedades.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTEN SIEMPRE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO-COMERCIAL, ASÍ COMO LAS HOJAS TECNICAS Y DE SEGURIDAD DE ESTE MATERIAL.