

Chimeneas ESTAR



PIEDRA
NATURAL

Laja del Maestrazgo
Chimeneas ESTAR, S. L.

Laja del Maestrazgo

APLICACIONES

Losas
Bloques de piedra en bruto
Piezas semielaboradas
Trabajos de Cantería
Rehabilitación de edificios



Fachada



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS

Absorción	0,70 %
Densidad aparente	2,65 gr/cm ³
Porosidad abierta	1,87 %
Resistencia a la compresión	
	64,30 Mpa
	81,49 Mpa
Resistencia a la flexión	
	17,8 Mpa
	2,4 Mpa
	15,7 Mpa
Heladicidad	
Resistencia a la flexión tras heladicidad	
	11,7 %
	25,3 %
	6,2 %
Resistencia al desgaste por abrasión	
	21,5 cm.
	21,5 cm.
Resistencia al deslizamiento sin pulimento	
	38
Planeidad	
A	12,91 mm.
A	17,16 mm.

