



HOJA TÉCNICA

PRODUCTO:

CÓDIGO:

HORMIGÓN SECO BIG MAT

H-25/B/12

COMPOSICIÓN:

- Áridos calizos de machaqueo de granulometría ajustada
- Cemento Pórtland CEM I 42,5 R

USOS Y APLICACIONES

Construcción en general

Resistencia : 25N/mm^2 a 28 días (trabajando con consistencia blanda. Cono de Abrams 6 – 8 cm.

PRESENTACIÓN:

Sacos de 25 Kg. de plástico (color blanco y dibujo rojo), paletizados

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	NORMATIVA	ESPECIFICACIÓN
Tamaño Máximo (D):	UNE 80 – 122:91	12
Consistencia (cm)	UNE 83.313	BLANDA
Agua de Amasado (%)		10 +/-1
Contenido mínimo de cemento (kg/m^3)		250

RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN (N/mm^2)

NORMATIVA	3 DÍAS	7 DÍAS	28 DÍAS
UNE 83.001/UNE 83.303	12.5	16.5	28.0

RESULTADOS AL MES DE MAIG 2011

BAJO PEDIDO PUEDE SUMINISTRARSE LA RESISTENCIA REQUERIDA

Las características de nuestros productos y aplicaciones están basadas en un adecuado modo de empleo, respetando las cantidades de agua indicadas y recomendaciones, por lo que Productos Lafac S.L. no se hace responsable del uso incorrecto y consecuencias que de éste se deriven. Consumir preferentemente los primeros 60 días después de la fecha de envasado.