

# TITAN SIRENA AL AGUA

Pintura para Piscinas. Mate.



Código de producto : 183

## Descripción

Pintura al agua mate especial para piscinas de cemento u hormigón de fácil aplicación y secado rápido. La película de pintura presenta una gran resistencia a la formación de algas.

## Datos técnicos

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Naturaleza</b>                           | Acrílica Estirenada      |
| <b>Acabado</b>                              | Mate                     |
| <b>Color (UNE 48073)</b>                    | Azul                     |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811)</b>           | 1,32 - 1,36kg/l          |
| <b>Rendimiento</b>                          | 8 - 10 m <sup>2</sup> /l |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>    | 30 minutos               |
| <b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>  | 6 horas                  |
| <b>Métodos de aplicación</b>                | Brocha y rodillo         |
| <b>Dilución</b>                             | 10 %                     |
| <b>Diluyente</b>                            | Agua                     |
| <b>Limpieza de utensilios</b>               | Agua                     |
| <b>Condiciones de aplicación, HR&lt;80%</b> | +10 °C - +30 °C          |
| <b>Volumen Sólidos (UNE 48090)</b>          | 47 - 48 %                |
| <b>Presentación</b>                         | 4l.                      |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes, el cemento debe hallarse fraguado.

**Para llenar la piscina después del pintado, esperar 7 u 8 días.**

**Las piscinas pintadas con pinturas al agua no deben repintarse con otras de clorocaucho o a base de disolventes enérgicos.**

*Las superficies metálicas sumergidas o no, deben prepararse previamente.*

*El resultado del pintado de una piscina, depende de la construcción y situación de la misma.*

*El crecimiento de algas en el agua depende de la correcta depuración de la misma.*

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

**Piscinas nuevas:** después de construidas no pintar antes de 2 meses como mínimo. Tratar la superficie con una mezcla de 1 parte de ácido clorhídrico (sulfaman) y de 3 - 4 partes de agua. Lavar con abundante agua dulce a presión. Dejar secar a fondo como mínimo 48 horas y aplicar una capa diluida con un 10% de agua; una vez seca, aplicar una o dos capas sin diluir de

### **TITAN Sirena al Agua.**

**Piscinas antiguas no pintadas:** lavar con una mezcla de 1 Kg. de fosfato trisódico con 10 litros de agua o con una solución de detergente en polvo al 5% en agua, eliminando mohos y grasas frotando con un cepillo de esparto; enjuagar con abundante agua dulce a presión y proceder como en piscinas nuevas.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Eliminar los restos de suciedad con fosfato trisódico, según el procedimiento indicado en el apartado Piscinas antiguas no pintadas y aplicar 1 o 2 capas de **TITAN Sirena al Agua** sin diluir.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Eliminar la pintura en mal estado. Si la superficie deteriorada es grande eliminar la pintura mediante chorro de arena. Seguidamente, lavar con fosfato trisódico o con una solución de detergente en polvo al 5% en agua, enjuagando abundantemente con agua limpia y proceder como en piscinas nuevas. Cuando no se pueda eliminar toda la pintura mediante chorreado o picado, aplicar una capa general de **Imprimación Anticorrosiva Epoxi TITAN Yate** para sellar e igualar absorciones. Transcurridas 24 horas, aplicar 1 ó 2 capas de **TITAN Sirena al Agua**.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2014-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

