

## REVESTIMIENTO FACHADAS 5 AÑOS (Art. 9103)

Revestimiento acrílico liso para fachadas



### Propiedades principales

- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable al vapor de agua.
- Buena cubrición.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Fácil aplicación, no salpica ni gotea.
- Contiene conservante antimoho.

### Usos

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.  
Aplicación para decoración y protección de paramentos interiores en edificios y locales de uso intensivo.

### Presentación

- **Colores:** Blanco (001) y carta de 12 colores.
- **Aspecto:** Mate.
- **Envases:** 4L. y 15 L.

## DATOS TÉCNICOS

**Composición:** *Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos en dispersión.  
Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.  
Disolvente: Agua.*

**Densidad:** *1,60 ± 0,10 Kg/L a 25 °C.*

**Sólidos en peso:** *56 ± 2%*

**Rendimiento teórico:** *8-12 m<sup>2</sup>/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte*

**Secado:** *3-4 horas.*

**Repintado:** *A partir de las 24 h.*

**COV:** *Cat. A/c, límite 2010: 40 g/l. Cont. máx. COV: 40 g/l.*

## MODO DE EMPLEO

### Instrucciones de aplicación

**Temperatura:** Soporte/Ambiente de 5° a 35°C  
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

**Numero de capas:** Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte..

**Herramientas:** Brocha / Rodillo / Airless.

**Dilución:** Para brocha o rodillo: Primera mano diluir hasta un máximo del 15% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 10%.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada.

**Limpieza:** Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

NOTA: La limpieza de manchas en colores intensos debera realizarse con una esponja húmedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

### Tratamiento de superficies

- Superficies nuevas, deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias.
- Superficies viejas, además de las consideraciones anteriores se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con una masilla para exteriores. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar una imprimación fijadora, para igualar la superficie, sobre todo al aplicar colores intensos.

### Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

### Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1  
Fecha de edición: 27/07/2016