

MODELO	TERK GRIS		
FORMATO	23 x 120		
PRODUCTO	Porcelánico. Grupo Bla		
<u>DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO</u>	<u>VALOR NORMA</u>		<u>NORMA DE ENSAYO</u>
ABSORCIÓN DE AGUA	AA < 0,5%	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
CARGA DE ROTURA	> 1300 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	> 35 MPa	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Clase	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA (Productos domésticos y sales de piscinas)	Mínimo GB	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Mínimo Clase 3	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	Método disponible	Clase 1	UNE-ENV 12633:2003
DUREZA MOHS	Mínimo 3	Cumple	EN 101