

GOETAN

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FICHA DE PRODUCTO

CÓDIGO DE PRESTACIONES	CERPORCELAIN010713
MODELO / COLOR	GREDA ARENA
FORMATO	33.3x33.3
GRUPO ISO 13006:2012	Bla
TIPO DE PASTA	Pasta roja Porcelanica
ACABADO	NO RECTIFICADO
CLASE	Superficie Esmaltada GL
RECOMENDACIONES DE USO	pared y suelo
ZONAS DE APLICACIÓN	Interior y exterior
COLOCACIÓN	Junta mínima de 1,5mm. Ver tabla características del catálogo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO 13006 Y EN 14411

DIMENSIÓN NORMA DE ENSAYO UNE-EN ISO 10545-2			
	LONGITUD		333±0.5 mm
	ANCHURA		333±0.5 mm
	ESPESOR		11,5±0,2 mm
	RECTITUD DE LADOS		±0.5%
	ORTOGONALIDAD		±0.6%
	PLANITUD DE LA SUPERFICIE	Curvatura Central	±0.5%
		Curvatura Lateral	±0.5%
		Alabeo	±0.5%

GOETAN

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO DE PRESTACIONES	CERPORCELAIN010713
MODELO / COLOR	GREDA ARENA
FORMATO	33.3X33.3

PROPIEDADES FÍSICAS

			NORMA DE ENSAYO	
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		UNE-ENV 12633	CLASE 3
	DUREZA MOHS		UNE 67-101	6
	ABSORCIÓN DE AGUA		UNE-EN ISO 10545-3	E≤0.5%
	FUERZA DE ROTURA	Espesor ≥7,5mm	UNE-EN ISO 10545-4	Mínimo 1300N
		Espesor <7,5mm	UNE-EN ISO 10545-4	Mínimo 700N
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		UNE-EN ISO 10545-4	Mínimo 35N/mm ²
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		UNE-EN ISO 10545-7	PEI III
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL		UNE-EN ISO 10545-8	6.7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO		UNE-EN ISO 10545-9	RESISTE
	RESISTENCIA AL CUARTEO		UNE-EN ISO 10545-11	RESISTE
	RESISTENCIA A LA HELADA		UNE-EN ISO 10545-12	RESISTE

PROPIEDADES QUÍMICAS

			NORMA DE ENSAYO	
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y BASES	ÁCIDO CÍTRICO	UNE-EN ISO 10545-13	GLA
		ÁCIDO CLORHÍDRICO	UNE-EN ISO 10545-13	GLA
		HIDRÓXIDO POTÁSICO (BASE)	UNE-EN ISO 10545-13	GLA
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y BASES	ÁCIDO CÍTRICO	UNE-EN ISO 10545-13	GHA
		ÁCIDO CLORHÍDRICO	UNE-EN ISO 10545-13	GHA
		HIDRÓXIDO POTÁSICO (BASE)	UNE-EN ISO 10545-13	GHA
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINAS		UNE-EN ISO 10545-13	GB
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS		UNE-EN ISO 10545-14	Clase 5