

MODELO D2049 ONTARIO PLUS / Declaración de parámetros técnicos

PROPIEDADES	TEST	2049 ONTARIO PLUS
Clasificación	EN 13329	Class 23, Class 32
Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC4 IP $\geq$ 4000
Resistencia al impacto	EN 13329	IC2
Clasificación fuego	EN 13501-1	Cfl – s1
Resistencia térmica	EN 12667	7mm: R = 0,057 (m ² *K)/W
Indice antideslizamiento	EN 13893	DS
Emisión de formaldeidos	EN 14041	E1
Tolerancia dimensional en longitud	EN 13329	1380 +/- 0,5 mm
Tolerancia dimensional en amplitud	EN 13329	193 +/- 0,10 mm
Tolerancia dimensional en grosor	EN 13329	7 +/- 0,5 mm
Escuadría del elemento	EN 13329	max $\leq$ 0,20 mm
Tolerancia dimensional en juntas	EN 13329	max $\leq$ 0,30 mm
Pandeo (planicidad)	EN 13329	F(w)concavo $\leq$ 0,15% F(w)convexo $\leq$ 0,20 % F(l)concavo $\leq$ 0,50% F(l)convexo $\leq$ 1,00%
Diferencia de altura entre elementos	EN 13329	H media $\leq$ 0,10mm H máxima $\leq$ 0,15mm
Separación horizontal entre elementos	EN 13329	O media $\leq$ 0,15 mm O máxima $\leq$ 0,20 mm
Hinchamiento en grosor	EN 13329	$\leq$ 16%
Resistencia a la luz	EN 20105-A02	Escala de azul, no inferior a 6 Escala de gris, no inferior a 4
Resistencia a la quemadura de cigarrillos	EN 438-2, 18	4
Resistencia a las manchas	EN 13329	5 (grupos 1 y 2), 4 (grupo 3)



Joanna Konarszewska, Kierownik Dz. Certyfikacji
Head of Certification Department



Aleksander Czaplicki, Menedżer Produktu
Product Manager