

MorplaTM series

ENSACADO



damos vida a los materiales™



TECTOR COLA PLUS adhesivo cementoso

(C1T Según UNE-EN-12.004)

Descripción:

- Adhesivo cementoso a base de cemento blanco/gris, áridos calcáreos/silíceos, aditivos orgánicos e inorgánicos.

Aplicaciones:

- Indicado para colocación de baldosas cerámicas en pavimentos o revestimientos interiores y pavimentos exteriores, formatos pequeños y medianos con porosidades medias y altas.
- Apto para el alicatado de piscinas.

Soportes:

- Revoques de cemento o mortero.
- Fábrica de ladrillos o bloques cerámicos.
- Piedra natural dura.
- Ladrillos sílico - calcáreos.
- Cartón - yeso.

Modo de empleo:

- Amasar Tector Cola Plus con aproximadamente 7.5 litros de agua por saco.
- Dejar reposar la masa unos dos minutos antes de proceder a la colocación de las baldosas cerámicas.
- Extender sobre el soporte en paños pequeños (máximo 2 m²) y peinar con una llana dentada de 8 x 8 mm para regularizar el espesor.
- Presionar las baldosas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.



Datos técnicos:

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Granulometría | < 0.8 mm |
| Densidad aparente en polvo | 1.250 kg/m ³ |
| Densidad aparente en pasta | 1.650 kg/m ³ |
| Densidad aparente endurecido | 1.450 kg/m ³ |
| Agua de amasado | 32% |
| Tiempo abierto | > 20 min. |
| Adherencia inicial | > 0.5 N/mm ² |
| Adherencia tras inmersión | > 0.5 N/mm ² |
| Adherencia tras calor | > 0.5 N/mm ² |
| Adherencia tras hielo-deshielo | > 0.5 N/mm ² |
| Tiempo de rectificación | 35 min. |
| Tiempo de rejuntado | 24 horas |
| Tiempo para ser transitable | 24 horas |
| Reacción al fuego | Euroclase A1 |
| Consumo llana 6 X 6 | 3 - 4 kg/m ² |
| Espesor máximo por capa | 6 mm |
| Deslizamiento | < 0.5 mm |

Calidad:

- El mortero Tector Cola Plus se fabrica bajo un estricto control de calidad.
- Lafarge Áridos y Hormigones, S.A.U. no se responsabiliza del uso indebido del producto y deniega cualquier responsabilidad en el uso de no seguir las instrucciones indicadas.
- Para cualquier consulta, rogamos contacten con nuestro Departamento Técnico.

Presentación y almacenamiento:

- El material se suministra premezclado en palets plastificados de 1.200 Kg (48 sacos de 25 kg).
- Almacenar en sacos cerrados al abrigo de la humedad durante un máximo de 12 meses desde la fecha de fabricación.



RECOMENDACIONES

- Los soportes deben ser resistentes, sanos y estar libres de partículas que dificulten la adherencia.
- Los soportes deben ser planos con desviaciones inferiores a 5 mm. Si no fuera así se pueden realizar recrecidos de 5 mm con el mismo material, 1 día antes de la aplicación, o bien utilizar morteros secos tradicionales o pastas niveladoras.
- Con calor, vientos y soportes absorbentes es necesario humedecer el soporte y esperar a que desaparezca la película de agua.
- Se deben respetar las juntas de construcción y dejar juntas de colocación de 2 mm mínimo.
- No usar en exteriores ni sobre soportes de yeso.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No usar con piezas grandes (> 30 x 30 cm) de baja absorción, ni en fachadas.
- Evitar el contacto directo con la piel. Para más información consulte la hoja de seguridad.

LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U.
Calle Orense, 70
28020 Madrid
España

Tel.: 902 32 24 44
Fax: 926 69 41 25

www.lafarge.com.es

