

## DESCRIPCIÓN

Esmalte de altas prestaciones formulado a base de resinas acrílicas 100% en dispersión acuosa, para la decoración y protección de superficies de madera y hierro en interiores y exteriores. Forma una película de gran adherencia y elasticidad, duradera resistente a la intemperie. Protege de la humedad y de los agentes externos.

## USO RECOMENDADO

Recomendado para superficies de madera y hierro en interiores y exteriores.

## PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES

- Muy lavable.
- Resistente a los roces.
- Buen poder de cubrición.
- Muy buena nivelación.
- Gran solidez a la luz.
- Buena retención del color.
- Bajo olor durante secado y aplicación.
- Resistente a agentes externos y a los UV.
- No amarillea.

## DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Brillante.
Vehículo:	Copolímero acrílico.
Color:	Blanco y carta de colores.
Volumen sólidos:	47 + 5%
Rendimiento:	11-12 m <sup>2</sup> /L y mano.
Peso específico:	1,23-1,37 Kg/L (según acabado)
Capas y espesor:	2 capas con un espesor de 30-35 micras secas por capa
Secado al tacto:	30 min secado al tacto a 20° C y 60% humedad relativa.
Repintado:	8 a 12 h.
COV's:	max 97 g/L (Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) cat A/i): 130 g/L max.).

## APLICACIÓN

Modo de empleo:	Agitar bien antes de usar.
Método:	Rodillo, brocha, pistola.
Dilución:	Producto listo al uso.
Diluyente y limpieza:	Agua.

Intervalo de repintado: Mínimo: 8W horas a 20° C.  
Máximo: no tiene.

### Condiciones de aplicación:

No aplicar si se prevén lluvias antes de seis horas de su aplicación. No aplicar a pleno sol del mediodía ni en días húmedos. Aplicar con temperaturas entre +5°C i +30°C. La temperatura del soporte y la pintura debe encontrarse dentro de esos límites.

## PREPARACIÓN DE SUPERFÍCIES Y ESQUEMA RECOMENDADO

<i>Preparación:</i>	El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes, mediante procedimientos mecánicos o manuales. Nivelar irregularidades y desperfectos con un plaste o masilla adecuados.
<i>Soportes nuevos:</i>	<p>Madera: Lijar ligeramente en seco para eliminar las fibras levantadas. Aplicar una o dos manos de imprimación selladora. Lijar suavemente y aplicar el producto.</p> <p>Hierro: Eliminar la eventual presencia de óxido y residuos de laminación, desengrasar y limpiar el polvo y suciedad. Aplicar una imprimación para hierro y a continuación aplicar el producto.</p> <p>Aluminio o galvanizados: Eliminar residuos de laminación, desengrasar y limpiar de polvo. Imprimir con una imprimación especial para estos soportes y aplicar el producto.</p>

<p><i>Soportes ya pintados:</i></p>	<p>Madera: Eliminar las zonas agrietadas o mal adheridas. Masillar las imperfecciones e irregularidades y a continuación proceder como en superficies nuevas.</p> <p>Hierro: Eliminar las capas de pintura que no estén perfectamente adheridas y proceder como si fuera una superficie nueva.</p> <p>Superficies de albañilería: Controlar el estado de la superficie mural y reparar las posibles imperfecciones, con los morteros o productos apropiados. Eliminar cualquier resto de pinturas a la cal o al temple que pudiesen existir. Aplicar una o dos manos de Imprimación Aislante universal y a continuación una o dos manos de producto.</p>
-------------------------------------	--

## SEGURIDAD

Producto al agua, no requiere instrucciones especiales para su aplicación. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local.

## OBSERVACIONES

Si se aplica el producto a pistola es recomendable usar mascarilla. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente, porque podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y secos. Observar las normas de seguridad descritas en el envase.

**Razón Social**  
CPP CHEMICAL GROUP, S.L.  
C/ Balsas, 6  
44550 Alcorisa, Teruel

**Administración y Ventas**  
P.I. Can Roqueta C/ Can Mimó, 17  
08202 Sabadell (Barcelona)  
Tel. +34 93 710 27 80

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.