

**BM.TERRA COTTO**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| FORMATO/ <i>FORMAT</i>         | 33,3X33,3                     |
| ESPESOR/ <i>THICKNESS</i> (mm) | 8,5                           |
| PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>       | PORCELÁNICO/ <i>PORCELAIN</i> |
| TIPO/ <i>KIND</i>              | ESMALTADO/ <i>GLAZED</i>      |
| GRUPO/ <i>GROUP</i>            | Bla - GL                      |

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G  
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX G

| ENSAYOS/ <i>TESTS</i>                                                               |                                                      | RESULTADOS/ <i>RESULTS</i>                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL | DIMENSIONES                                  | CUMPLE CON LA NORMA               |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY    | <i>DIMENSIONS</i>                            | <i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i> |
|    | UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA                | VALOR MEDIO (%)                              | ≤ 0,5 %                           |
|                                                                                     | UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION                 | <i>AVERAGE VALUE (%)</i>                     |                                   |
|    | UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN         | FUERZA DE ROTURA                             | 1600 - 2400 N                     |
|                                                                                     | UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE               | <i>BREAKING STRENGTH (N)</i>                 |                                   |
|                                                                                     |                                                      | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN                     | 35 – 45 N/mm <sup>2</sup>         |
|                                                                                     |                                                      | <i>MODULUS OF RUPTURE (N/mm<sup>2</sup>)</i> |                                   |
|    | UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO    | RESULTADO                                    | RESISTE                           |
|                                                                                     | UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE               | <i>RESULT</i>                                | <i>RESISTS</i>                    |
|    | UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO           | RESULTADO                                    | RESISTE                           |
|                                                                                     | UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE               | <i>RESULT</i>                                | <i>RESISTS</i>                    |
|  | UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA         | RESULTADO                                    | RESISTE                           |
|                                                                                     | UNE- EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE                | <i>RESULT</i>                                | <i>RESISTS</i>                    |
|  | UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA             | CLORURO AMÓNICO                              | A                                 |
|                                                                                     |                                                      | AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l                    |                                   |
|                                                                                     |                                                      | HIPOCLORITO SÓDICO                           | A                                 |
|                                                                                     |                                                      | SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l                  |                                   |
|                                                                                     |                                                      | ÁCIDO CLORHÍDRICO                            | GLA                               |
|                                                                                     |                                                      | HYDROCHLORIC ACID 3%                         |                                   |
|                                                                                     |                                                      | ÁCIDO CÍTRICO                                |                                   |
|                                                                                     |                                                      | CITRIC ACID 100 g/l                          |                                   |
|                                                                                     |                                                      | HIDRÓXIDO POTÁSICO                           |                                   |
|                                                                                     |                                                      | POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l                   |                                   |
|  | UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS       | ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO                 | 5                                 |
|                                                                                     |                                                      | GREEN AGENT IN LIGHT OIL                     |                                   |
|                                                                                     |                                                      | SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO                  | 5                                 |
|                                                                                     |                                                      | IODINE SOLUTION IN ALCOHOL                   |                                   |
|                                                                                     |                                                      | ACEITE DE OLIVA                              | 5                                 |
|                                                                                     |                                                      | OLIVE OIL                                    |                                   |

OBSERVACIONES:

VºBº LABORATORIO:

