MASILLA EXTERIOR AL USO

Reboco leve, reparador de fibras, indicado para preenchimento de imperfeições e irregularidades de nivelamento. Camada grossa.

EXTERIOR INTERIOR

CE 20 BAIXENS EN 1504-2 REVESTIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN

REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA EN 16566

$G_3S_2V_2W_3A_2C_0R_0$

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, betão, madeira, poliestireno, mobiliário, portas, gesso cartonado, pintura plástica não-elástica e suportes absorventes em geral.
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERISTICAS

- Excelente trabalhabilidade.
- Fácil de alisar e lixar.
- Retração mínima.
- Grande capacidade de preenchimento.
- Alta aderência, coesão e dureza.
- Reforçado com fibra de vidro.
- Pode ser colorido.

IDEAL PARA

- Eliminar imperfeições, orifícios e rachaduras.
- Alisar, reparar e vedar superfícies de madeira.
- Nivelar substratos irregulares.
- Reparação de elementos decorativos em gesso e poliestireno.

APLICAÇÃO NA OBRA

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve estar em boas condições, limpo sem vestígios de salitre, fungos, microrganismos, gordura, óleos de desmoldagem e, em geral, qualquer tipo de material que possa dificultar a aderência do produto ao suporte.

MASILLA EXTERIOR AL USO

APLICAÇÃO NO LOCAL

LIMPEZA

Sempre que os suportes apresentem contaminação de fungos, algas ou outros micro-organismos, deve-se proceder a uma limpeza e desinfeção do mesmo. Em primeiro lugar deve-se aplicar um desengordurante rápido. Aplicar na superfície a tratar e aguardar que atue durante 5-10 minutos. Depois, limpar o suporte com uma máquina de pressão ou uma escova de cerdas espessas. Uma vez que o suporte esteja completamente seco, aplicar um desinfetante biocida de amplo espectro até que este esteja completamente impregnado. Este tratamento é preventivo, sendo muito eficaz para evitar o reaparecimento de microrganismos.

Se existirem manchas de salitre na superfície a tratar, deve-se proceder à limpeza inicial com limpador de salitre aplicando o material e depois raspando com uma escova de arame de aço. Após a limpeza mecânica da superfície, será necessário enxaguá-la com água abundante e limpa para neutralizar qualquer resíduo del limpador que possa permanecer no suporte.

A presença de gorduras ou óleos deve ser completamente eliminada para permitir uma correta adesão do produto ao suporte.

Os fundos de natureza polvorenta devem ser consolidados com um fixador, pois o pó impede a aderência entre materiais. Também devem ser limpos os fundos antigos constituídos por gesso morto ou partes mal aderidas: **não é recomendável restaurar suportes fadigados sem restauração prévia.** Se os suportes apresentarem espaços vazios, devem ser raspados e removidos até atingirem o fundo consistente, aplicando-se um fixador para eliminar vestígios de pó. O suporte consistente é o constituído geralmente por tijolo, cimento, gesso vivo ou por qualquer outro material, desde que possa suportar o peso e a tensão das camadas posteriormente aplicadas, sem partir ou sofrer alterações na sua estrutura.

Se existirem fissuras, devem ser reparadas, ou seja, abertas e fixadas no interior com um fixador, deixadas secar durante pelo menos 4 horas, devendo ser posteriormente preenchidas até ao nível da superfície. Se as fissuras forem estruturais, será necessário criar juntas perimetrais na fachada para absorver e/ou derivar o movimento.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Material pronto para usar. Não diluir.

A operação de alisamento deve ser sempre realizada verticalmente de baixo para cima com uma talocha larga, colocando material e depois removendo o excesso, tentando alisar e voltar a alisar todos os defeitos das superfícies. As emendas são feitas ao contrário, de cima para baixo. Quando o material estiver seco, iniciar o trabalho de lixamento e posteriormente aplicar outra camada de gesso horizontal, da direita para a esquerda, levando as juntas da esquerda para a direita.

Para o preenchimento de cavidades, recomendamos a utilização de uma espátula de tamanho médio, que permite pressionar bem para o interior do orifício. Sempre que possível, certifique-se de que a largura da espátula é ligeiramente maior do que o tamanho da cavidade.

Finalmente, após a secagem desta segunda demão, a superfície deve ser lixada e, se não se observar nenhuma imperfeição, podemos começar a pintar.

MASILLA EXTERIOR AL USO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade	1,64 ± 0,07
Granulometría máxima	200 µm
pH	7.0 - 8.0
Dureza shore C	81
Espessura máxima por camada	15 mm
Limpeza de ferramentas	Com água

RENDIMENTO	
quilogramas de pasta aplicada por m² e1 mm de espessura	1,45 - 1,65

ADERÊNCIAS	
CIMENTO	TINTA
≥ 9 kg/cm²	≥ 10 kg/cm²

Tempo de secagem em profundidade em camada de 1 mm sobre suporte absorvente (*)	12 H
Reação ao fogo	A2 - s1 - d0
Adesão por tração direta (EN 1542)	≥1.0 MPa
Absorção capilar e permeabilidade à água líquida (EN 1062-3)	< 0.1 Kg/(m² · h$^{0.5}$)
Permeabilidade ao vapor de água (EN ISO 7783)	Classe 1
Substâncias perigosas	Em conformidade com 5.3 da EN 1504-2
Resistencia a la fisuración a 23 °C (EN 1062-7)	Classe A2

(*) Depende das condições ambientais, da natureza do suporte e da espessura da aplicação.

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE - Categoria i1	
LIMITE COV	CONTEÚDO COV
140 g/l (2007) - 140 g/l (2010)	< 140 g/l máx.

INFORMAÇÃO RELEVANTE

O processo de fabrico é controlado por lotes, o que permite a rastreabilidade contra qualquer incidente. O sistema de qualidade utilizado inclui o desenho próprio de cada artigo e os controles na elaboração do mesmo, tanto das matérias-primas utilizadas, garantindo a uniformidade do fabrico, como do produto final obtido. A utilização de ecotecnologias nos processos de fabrico das nossas instalações, permitem a realização de um trabalho de forma eficiente, sem prejuízo do ambiente que nos rodeia.

- Produto não inflamável.
- Evitar o contacto com a pele e olhos.
- Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.
- Cumprir a legislação em matéria de saúde e segurança no trabalho.
- Manter o produto em local seco, em recipientes originais devidamente fechados.
- Armazenar recipientes entre 5 ºC e 35 ºC.
- Armazenamento máximo recomendado: 6 meses a partir da data de fabricação, em sua embalagem original. Evite temperaturas extremas.

Para obter mais informações sobre medidas de proteção e primeiros socorros, consulte a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

MASILLA EXTERIOR AL USO

OBSERVAÇÕES

- Para uma utilização e aplicação correta deste produto, é essencial ler esta ficha técnica antes de utilizar.
- Os dados fornecidos nesta ficha técnica são meramente indicativos e não devem ser considerados vinculativos. Foram obtidos em condições normais de laboratório e em substratos padrão, podendo variar dependendo das condições de aplicação (absorção do substrato espessura aplicada, temperatura, humidade ambiente, etc.). As faixas mostradas foram conformadas por meio do histórico de medição. Devem ser admitidos pequenos desvios acima ou abaixo das gamas apresentadas nesta ficha técnica de acordo com critérios técnicos internos, não implicando uma diminuição da qualidade nem afetando o desempenho do produto final, devendo-se, entre outros fatores, a variações nas condições de medição e na incerteza associada aos instrumentos utilizados.
- As condições de trabalho dos utilizadores estão fora do nosso controlo.
- O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados. Recomenda-se o cumprimento rigoroso das recomendações de utilização.
- Não exceder a espessura máxima de aplicação recomendada por demão.
- É essencial levar a cabo o reconhecimento antes de cada pedido.
- Não aplicar em suportes não absorventes.
- Não misturar com nenhum material, pois não conservará as suas características técnicas.
- Não é recomendada a aplicação do produto sobre tintas antigas mal aderidas.
- Temperatura de aplicação de 5 ºC a 35 ºC.
- Humidade relativa máxima: 85 %.
- Temos ao seu dispor uma equipa técnico-comercial que lhe prestará toda a ajuda necessária em caso de dúvida ou se desejar realizar alguma pergunta.

EMBALAGEM

FORMATO	5 kg	1 kg
UNID./CAIXA	-	12
PALETES	120 LATAS	44 CAIXAS