

Colocación del Producto

- Extender el material con un espesor entre 10 y 20 mm por capa. Aplicar cada capa fresco sobre fresco hasta alcanzar el grosor deseado. No realizar grosores superiores a 10 mm.
- El acabado se realiza mediante fratasado del mismo una vez este alcance el endurecimiento necesario.
- A las 24 horas de la ejecución humedecer la superficie aplicada para un óptimo curado.

Calidad

- Los morteros de albañilería SAGRACAL están elaborados en plantas productivas para la fabricación de Mortero Seco Industrial certificadas por AENOR, en su Sistema de Aseguramiento de la Calidad conforme las exigencias de la norma UNE EN ISO 9001.
- Los datos facilitados están basados en ensayos realizados en nuestro laboratorio de control y son resultado de la amplia experiencia de CEMENTOS Y MORTEROS DEL CENTRO S.L. En consecuencia, las diferentes condiciones de trabajo de la obra pueden causar variaciones en alguno de los datos facilitados.

Almacenamiento

- El mortero SAGRACAL envasado en sacos debe almacenarse en lugar seco, protegido de las heladas y de la acción directa del sol. El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de fabricación, conservado adecuadamente.
- En Silo de Gravedad 3 meses máximo.

Seguridad

- Evitar su contacto con ojos y piel, así con la inhalación del polvo. Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón abundante.

Datos Técnicos

Granulometría máx.	2 mm.
Espesor máximo de aplicación por capa	20 mm.
Densidad aparente	1,3 ± 0,2 kg / l
Resistencia a compresión 28 días	5N/mm ²
Reacción frente al fuego	A1
Temperatura de aplicación	+ 5°C a +35°C
Rendimiento pro cm	15 km/m ²