


CERTIFICACIONES

Descripción	Normativa	Símbolo	Requisitos	Resultados del rodapié WPC
Medida				2400*80*12mm
Grosor				12mm
Capa de uso				0.1mm
Resistencia al fuego	EN 14041 ASTM 648			B _{fl} - s1 Clasificación Class I
Climatización interior				Resultados óptimos
Variación dimensional Rectitud (s) Planitud (f) Diferencia de altura (h) Perpendicularidad (q) Aperturas (o)	ISO 24337		smax ≤ 0.30mm/m fl,cóncavo ≤ 0.5%, fl,convexo ≤ 1% havg ≤ 0.1mm, hmax ≤ 0.15mm qmax ≤ 0.2mm oavg ≤ 0.15mm, omax ≤ 0.2mm	Resultados óptimos
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999		≤ 0.25%	Resultados óptimos
Deformación	EN ISO 23999		≤ 2mm	Resultados óptimos
Hundimiento residual	ISO 24343-1		≤ 1mm	Resultados óptimos
Solidez del color a la luz artificial	ISO 105-B02:2014			Grado 6
Resistencia al calor	ASTM F1514			Promedio ΔE*ab: 0.26
Conductividad térmica Resistencia térmica	EN 12664			0.107 W/(m.K) 0.040(m².K)/W



80-Skirting		
	Product Item	Skirting
	Size	2400*80*12mm
	Package	10pcs/ctn
	Material	WPC
	Surface Material	Wearlayer+decorative film