

AENOR

GESTÃO
DE QUALIDADE
ISO 9001



EUROGYPSUM



PLACA DE YESO LAMINADO SISTEMAS DRYWALL



AQUA

Campo de uso

La placa GYPFOR AQUA es adecuada para aplicaciones drywall interiores y no deben aplicarse con temperaturas por encima de 52 grados centígrados durante períodos prolongados o en zonas de humedad extrema.

Placa con baja absorción de agua para aplicación en zonas de humedad ambiente alta, como cuartos de baño, cocinas, vestuarios, lavanderías, duchas colectivas en hospitales, hoteles y colegios. Indicada para:

- Techos continuos suspensos o fijos;
- Tabiques y particiones;
- Trasdosados autoportantes y directos

Propiedades

Tipo de placa
EN 520 H1

Núcleo
Yeso inerte dimensionalmente estable, no combustible

Cartón
100% reciclado; color verde

Borde longitudinal
Borde Afinado (BA)
Borde Cortado (BC)

Borde transversal
Cortado (BCT)

Etiqueta
Color negro

Placa con tratamiento hidrófugo para reducir la capacidad de absorción de agua. Deberá aplicarse una imprimación antes de pintar o agregar cualquier tipo material de textura.




Datos técnicos

Tolerancias dimensionales


Espesor:	±0,5 mm
Anchura:	+0/-4 mm
Longitud:	+0/-5 mm

Campo de uso


Trasdosados



Techos



Tabiques



Placa tipo

TIPO AQUA

		H1	EN 520
Reacción al fuego		A2-s1,d0	EN 520
Conductividad térmica	W/(m °C)	0.25	EN ISO 10456
Densidad	kg/m³	≥ 660	
Medidas			
Espesores	mm	12.5, 15, 18	
Anchura	mm	1200	
Longitudes	mm	Varios	

Peso aproximado

Placa de 12,5 mm	kg/m^2	8.50
Placa de 15 mm	kg/m^2	11.20
Placa de 18 mm	kg/m^2	12.70

Carga de rotura a flexión

EN 520

Espesor		12.5	15	18
Longitudinal	N	≥550	≥650	≥774,0
Transversal	N	≥210	≥250	≥302.4

Tipo de borde

Borde Afinado - BA



Borde Cuadrado - BC



Esta placa tiene tratamiento hidrófugo, pero su aplicación no es adecuada para contacto directo con el agua, ni en ambientes de alta humedad permanente. Puede ser recubierto con cerámica o material similar.

Formato de placas (mm)

