



Adhesive
Solutions

DISPERTEC AR-7329

ADHESIVO UNILATERAL EN DISPERSIÓN ACUOSA

ESPECIAL PAVIMENTOS VINÍLICOS

COD.FICHA:	FT-230004-E
Nº EDICIÓN:	03
Nº REVISIÓN:	03
FECHA VIGOR:	12/2012

Descripción:

DISPERTEC AR-7329 es un adhesivo de dispersión de base acuosa. Posee una excelente adhesión sobre pavimentos vinílicos. Se aplica fácilmente y fragua con rapidez. No es inflamable ni tóxico. Puede ser aplicado mediante espátula o rodillo, en pavimentos y paredes.

DISPERTEC AR-7329 tiene un fraguado inicial rápido y potente. Una vez seco forma una película tenaz y elástica que soporta perfectamente el tráfico intenso.

Datos técnicos:

Composición:	Polimeros Acrílicos
Presentación:	Cubos de 1, 5 y 20 kg
Aspecto:	Pasta cremosa.
Color:	Amarillento.

Propiedades:	Valor:	Und:	Norma:
Viscosidad Brookfield: (23°C, R6-10rpm)	35.000 – 45.000	mPa·s	UNE-EN 12092
pH (23°C)	7 - 8		M.I.
Densidad (23°C):	1,43 ± 0,02	g/cm ³	UNE-EN 542
Tiempo abierto (23°C):	Max. 60	min.	M.I.
Temperatura de aplicación	+10 a + 35	°C	M.I.
Temperatura de Servicio	- 20 / + 50	°C	M.I.
Fuerza Pelado PVC-PVC	> 2,5	N/mm	M.I.

Resultados: Ensayados en laboratorio.

Características:

- Alto agarre inicial
- Contiene fungicida: evita la formación de mohos y bacterias (imprescindible en climas muy húmedos).

Usos y aplicaciones

Especialmente indicado para encolado de:

- Pavimentos vinílicos
- Pavimentos de corcho natural
- Pavimentos naturales linoleum, coco y yute.
- Losetas vinílicas semiflexibles
- Moquetas con dorso de látex, poliuretano expandido, yute natural y sintéticos.

Soportes: bases normales absorbentes y estables a la humedad, utilizadas en construcción (pastas niveladoras, cemento, madera...).

Limitaciones:

- No aplicar sobre bases húmedas.
- No utilizar para aplicaciones exteriores.
- No utilizar sobre yeso.
- No utilizar si la humedad del soporte es superior al 2 %.

Instrucciones de uso:

Para lograr una perfecta adhesión al sustrato, las superficies tienen que estar secas libres de polvo, grasa, aceites, agua, polución, óxido, fisuras, etc..., limpiar hasta eliminar por completo todos los contaminantes. No utilizar nunca jabones, ó detergentes.

Controlar la humedad y asegurarse de que no haya un incremento posterior de la misma. Utilizar si los hay barreras de vapor adecuadas antes de aplicar el adhesivo.

DISPERTEC AR-7329 se aplica al soporte, mediante espátula (formando líneas curvas transversales a la dirección de colocación del pavimento) o con rodillo. La cantidad debe ser tal que asegure la impregnación completa del dorso.

El tiempo de espera varía de 20 -60 minutos si se aplica con espátula y de 10 - 30 minutos si se aplica con rodillo, dependiendo del tipo de aplicación, de la absorción de la base y de las condiciones ambientales de temperatura y de humedad.

Colocar el pavimento o el revestimiento después del tiempo de espera y cuando el adhesivo todavía está húmedo.

Se debe dar una ligera presión a la superficie con un rodillo o similar, después de la colocación del pavimento, para lograr una perfecta impregnación y eliminación de burbujas de aire.

El pavimento es transitable después de 4 horas, según la temperatura, la absorción de la base y la porosidad del pavimento o revestimiento; el tiempo de fraguado total es aprox. 24 horas.



Adhesive
Solutions

Ficha Técnica

DISPERTEC AR-7329
ADHESIVO UNILATERAL EN DISPERSIÓN
ACUOSA
ESPECIAL PAVIMENTOS VINÍLICOS

COD.FICHA:	FT-230004-E
Nº EDICIÓN:	03
Nº REVISIÓN:	03
FECHA VIGOR:	12/2012

Consumos y rendimiento

Espátula nº 1: 300-350 gr/m²
Espátula nº 2: 350-400 gr/m²

Aplicación con rodillo:
aprox. 220/280 gr/m²

Seguridad e higiene:

No precias precauciones especiales para su uso.
Para más información, consulte la hoja de seguridad.

Almacenaje:

Puede ser almacenado al menos 1 año desde la fecha de fabricación manteniendo el producto alejado de la luz solar directa y protegido de la heladas (entre +10 y +35°C).

Limpieza:

En húmedo: con agua.
Producto seco: agua caliente o medios mecánicos.

Nota:

La información técnica ofrecida por QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L., ya sea de forma verbal o por escrito, está basada en nuestros conocimientos actuales y se da de buena fe pero sin garantía, y esto también se aplica donde derechos de propiedad de terceras partes estén involucrados.

El usuario tiene obligación de comprobar que nuestros productos son adecuados para el proceso y el uso en cuestión.

En cualquier caso nuestra responsabilidad queda limitada al valor de los bienes por nosotros suministrados y usados por ustedes. Proveemos de productos con una calidad constante, según nuestras Condiciones Generales de Venta y Distribución.