

Suqian Yasen Maquinaria Nuevos Materiales Co., Ltd.

Suqian Machinery Friends Nuevo Material CO., LTD

Ficha técnica

Nombre de muestra (Nombre de la muestra)		Tablero de madera maciza de tres capas de 27 mm (PANEL DE 3 CAPAS)					
Unidad de encomienda (Cliente)		Suqian Yasen Maquinaria Nuevos Materiales Co., Ltd. Suqian Machinery Friends Nuevo Material Co., Ltd.					
Unidad de producción (Fabricante)		Suqian Yasen Maquinaria Nuevos Materiales Co., Ltd. Suqian Machinery Friends Nuevo Material Co., Ltd.					
Dirección de la unidad confiante (AGREGAR)		Parque industrial Suqian Yiyang	Teléfono(TEL)	0527-88591888			
Tipo de muestra/especificación (Modelo/Tipo)		Espesor:27 mm	pegamento(Pegamento)	PF			
Número de muestras (Cantidad)		1	estado (Estado)	normal			
Tipo de muestra (Especies)		Piceapicea					
Fecha de entrega de la muestra (Fecha de entrega/muestreo)		23 de diciembre de 2024					
Elementos de prueba (Elemento de prueba)		Contenido de humedad, densidad, módulo elástico, resistencia a la flexión estática, prueba de ebullición, liberación de formaldehído Contenido de humedad, densidad, módulo de elasticidad, resistencia a la flexión, resistencia al corte.,Prueba de delaminación por remojo en agua hirviendo,Liberación de formaldehído					
Base de detección (Estándar)		EN322, EN323, EN310, EN13354					
Fecha de inspección (Fecha de la prueba)		24 de diciembre de 2024					
Número de serie NO.	Elementos de prueba Elemento de prueba	unidad Unidad	Base de detección Estándar usado	Valor estándar Valor estándar	Valor de detección Valor probado	determinación Resultado	
1	Contenido de humedad Contenido de humedad	%	EN322	12 ± 3	Promedio:12.66	√	
2	densidad Densidad	kg/m3	EN323	/	Promedio:424	√	
3	Módulo elástico módulo elasticidad	Vertical Longitudinal grano	MPa	EN310	valor promedio Panel promedio	10274	√
		Horizontal Cruz grano			valor promedio Panel promedio	915	√
4	Resistencia a la flexión estática Doblado Fortaleza	Vertical Longitudinal grano	MPa	EN310	valor promedio Panel promedio	66,16	√
		Horizontal Cruz grano			valor promedio Panel promedio	7,96	√
5	Prueba de hervir durante 6 horas Remojo en agua hirviendo prueba de delaminación	mm	EN13354	0	Promedio:0 	√	

Auditoría: 

prueba: 

Fecha de finalización de la prueba:2024.12.24