

Ficha Técnica

FT-RDPLDA-2026.05.07

CanDo[®]

Revestimiento de pared - Frisos de abeto



Cepillado Natural
EAN: 5600437718827



Aserrado Blanco
EAN: 5600437718988



Rústico Natural
EAN: 5600437718995

Dimensiones (altura x anchura)

Ref.	EAN	Designación	Dimensiones (mm)	Uds.Pk.
20351-11EL	5600437718827	FRISO DE ABETO CEPILL. LISO 2,36m ²	2050 x 115 x 9	10
20351-11SE	5600437718988	FRISO DE ABETO ASERRADO BLANCO 2,15m ²	2050 x 105 x 9	
20351-11ES	5600437718995	FRISO DE ABETO RÚSTICO NATURAL 1,38m ²	2050 x 135 x 12	

Características de los frisos

Especie de madera	Abeto
Utilización	Interior
Densidad	400-12/9,5 kg/m ³
Permeabilidad al vapor de agua	60 µ
Conductividad térmica	0,11 W/ (m.K)
Emisión de formaldehído	E1
Aislamiento acústico	250 - 500 Hz 0,10 / 1000 - 2000 Hz 0,30
Sostenibilidad biológica	Clase 2

Esquema de encaje



Preparación y almacenamiento

Antes de la instalación, es fundamental dejar los paquetes de frisos abiertos en la habitación donde se colocarán durante 3 o 4 días para que la madera se aclimate.

Preparación de la pared

Las paredes deben estar completamente secas (sin humedad).

Se deben fijar listones de soporte (15x40 mm) con una separación máxima de 40 cm, asegurando que haya circulación de aire entre ellos y enmarcando puertas y ventanas.

Instalación

Se puede realizar de forma vertical u horizontal (en horizontal, la lengüeta debe mirar hacia arriba). La fijación es invisible, clavando de forma inclinada sobre la ranura del friso. Se debe empezar desde arriba verificando el plomo y dejar un espacio de 10 mm respecto al suelo que luego cubrirá el rodapié.

Acabado y mantenimiento

Para los remates se recomienda el uso de cantoneras y perfiles. Al ser un material natural, la madera puede presentar resina o grietas. Para su limpieza, usar solo un paño suave con agua, evitando productos abrasivos.